

COMFORT Einschicht-Matt 3023



Werkstoffbeschreibung:

Emissions- und lösemittelfreie, geruchsneutrale, matte Einschichtfarbe für scheuerbeständige, lohnkostensparende Innenanstriche. Besonders diffusionsfähig, reinweiß.

Verwendungszweck:

Für scheuerbeständige, hochwertige Anstriche auf Decken und Wänden im Innenbereich. Auf Putz, Beton, Mauerwerk, Glasgewebetapeten, Rohfaser, Gipskartonplatten etc. COMFORT Einschicht-Matt 3023 besitzt eine sehr hohe Deckkraft, so dass meist ein Anstrich genügt. Besonders geeignet zum Renovieren von Objekten, die schnell wieder genutzt werden sollen, wie z. B. Hotels, Gaststätten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altersheime, Kaufhäuser, Arztpraxen, Büros, Verwaltungsgebäude sowie der private Wohnbereich, da kaum Farbgeruchsbelästigung während und nach den Malerarbeiten auftritt.

Eigenschaften:

Emissionsfrei, lösemittelfrei, geruchsneutral und umweltschonend, wasserverdünnbar. Gut diffusionsfähig, sehr gut deckend, reinweiß; haftfest, vergilbungs- und alkalibeständig.

Nassabriebbeständigkeit:

Klasse 2 nach DIN EN 13300

Kontrastverhältnis:

Deckvermögen Klasse 1 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l bzw. 150 ml/m²

Bindemittel:

Kunstharzdispersion nach DIN 55945

Spezifisches Gewicht:

ca. 1,5 g/cm³

Farbton:

Reinweiß. Abtönbar mit RICKERT Voll- und Abtönfarbe 8010. In der getönten Farbe sind, durch die Abtönfarbe bedingt, geringe Mengen Lösemittel enthalten.

Glanzgrad:

Stumpfmatt nach DIN EN 13300

Gebindegröße:

12,5 l

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Weitere Hinweise können Sie dem Sondermerkblatt "Untergrundvorbehandlung im Innenbereich" entnehmen.

Verarbeitung:

Durch Airless-Spritzen, Rollen oder Streichen. Oftmals reicht ein geringfügig mit Wasser auf gute Streich- oder Rollfähigkeit eingestellter Deckanstrich. Bei dunklen oder stark verschmutzten Untergründen kann ein bis zu 10% mit Wasser verdünnter Grundanstrich sinnvoll sein.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter + 8° C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Ergiebigkeit:

Ca. 150 ml/m² bzw. 6,5 m²/l je Anstrich auf glattem Untergrund, ca. 300 - 350 ml/m² beim Airless-Spritzen.

Genauere Verbrauchsmengen sind aufgrund unterschiedlich strukturierter Untergründe sowohl beim Streichen oder Rollen, als auch beim Spritzen am Objekt zu ermitteln.

Trockenzeiten:

Bei + 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach 4 - 6 Std. überstreichbar; belastbar nach 3 Tagen. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeiten.

Reinigung der Geräte:

Pinself und Roller sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Airless-Geräte gründlich mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnete Gebinde sind ca. 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde hingegen sollten schnellstens verarbeitet werden.

EU-Grenzwert für das Produkt:

(Kat. A/a): 75 g/l (2007) [30 g/l (2010)]
Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Mit diesem Merkblatt wollen wir Sie beraten. Alle Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Technik, jedoch können wir wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und der verschiedenen Untergründe keine Gewähr für die bei der Verarbeitung erzielten Ergebnisse übernehmen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes werden alle älteren Merkblätter dieses Produktes ungültig.

Stand: November 2017