

FAVORIT Fassadenfarbe 4040



Werkstoffbeschreibung:

Hochwertige Reinacrylat-Fassadenfarbe für wetterbeständige, schmutzunempfindliche Anstriche; diffusionsfähig.

Verwendungszweck:

Für hochwertige, besonders schmutzunempfindliche Fassadenanstriche auf Putz, Beton, Faserzementplatten u. ä.

Nach geltenden Bestimmungen dürfen weder beschichtete noch unbeschichtete Asbestzementflächen gereinigt bzw. beschichtet werden. Sie sind nach Festigung der freiliegenden Fasern fachgerecht zu demontieren und zu entsorgen.

Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung.

Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm. Wetterbeständig, wasserabweisend, scheuerbeständig nach DIN 53778, diffusionsfähig, strukturerhaltend, mit hervorragendem Verlauf. Spritzgehemmt, vergilbungsbeständig, hochreinigungsfähig und beständig gegen übliche Desinfektions- und Haushaltsreinigungsmittel. FAVORIT Fassadenfarbe 4040 ist werkseitig mit filmkonservierenden Wirkstoffen gegen Algen- und Moosbefall ausgerüstet.

Bindemittel:

Reinacrylatharz-Dispersion nach DIN 55945

Spezifisches Gewicht:

ca. 1,4 g/cm³

Farbton:

Weiß. Abtönbar mit RICKERT Voll- und Abtönfarbe 8010. In der getönten Farbe sind, durch die Abtönfarbe bedingt, geringe Mengen Lösemittel enthalten.

Glanzgrad:

Seidenmatt nach DIN EN 13300

Gebindegröße:

12,5 l

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Weitere Hinweise können Sie dem Sondermerkblatt "Untergrundvorbehandlung im Außenbereich" entnehmen.

Verarbeitung:

Durch Airless-Spritzen, Rollen oder Streichen. Grundsätzlich sind zwei gleichmäßige Anstriche erforderlich. Ein Grundanstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis etwa 10% mit Wasser verdünnt auftragen. Deckanstrich nach Trocknung unverdünnt oder geringfügig mit Wasser auf gute Streich- oder Rollfähigkeit eingestellt auftragen.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter + 8° C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Ergiebigkeit:

Ca. 150 ml/m² bzw. 6,5 m²/l je Anstrich auf glattem Untergrund. Genaue Verbrauchsmengen sind aufgrund unterschiedlich strukturierter Untergründe sowohl beim Streichen oder Rollen, als auch beim Spritzen am Objekt zu ermitteln.

Trockenzeiten:

Bei + 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach 4 - 6 Std. überstreichbar; nach 24 Std. regenfest. Belastbar nach 3 Tagen. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeiten.

Reinigung der Geräte:

Pinzel und Roller sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Airless-Geräte gründlich mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnete Gebinde sind ca. 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde hingegen sollten schnellstens verarbeitet werden.

EU-Grenzwert für das Produkt:

(Kat. A/c): 75 g/l (2007) [40 g/l (2010)]
Dieses Produkt enthält maximal 19 g/l VOC.

Mit diesem Merkblatt wollen wir Sie beraten. Alle Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Technik, jedoch können wir wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und der verschiedenen Untergründe keine Gewähr für die bei der Verarbeitung erzielten Ergebnisse übernehmen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes werden alle älteren Merkblätter dieses Produktes ungültig.

Stand: November 2017